

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Modern material technologies in aerospace industry

Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie
Composite materials of increased strength and thermal resistance with the use of polymeric resins applied in aviation

Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska

Wyniki badań Results


Przeprowadzono badania nad napełnianiem żywicy Epidian 6 (EP6) bentonitem Specjal (BS), modyfikowanym IV-rz, solami amoniowymi (QAS) i fosforanowymi (QPS). Wykorzystano następujące modyfikatory:
- chlorek benzylododecyldimetyloamoniowy (QAS1)
- chlorek didodecyldimetyloamoniowy (QAS2)
- chlorek butyltrifenylofosforanowy (QPS1)
- bromek 4-karboksy-trifenylofosforanowy (QPS2)

Zbadano wpływ zawartości modyfikowanego bentonitu na właściwości użytkowe otrzymywanych nanokompozytów oraz laminatów na osnowie badanych nanokompozytów wzmocnionych tkaninami szklanymi. Udział modyfikowanych bentonitów zmieniano w zakresie 1,5-4,5 % mas. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na plomień otrzymywanych nanokompozytów pod kątem ich wykorzystania w elementach konstrukcji lotniczych. Stwierdzono, że nanokompozyty na osnowie żywicy EP6 z dodatkiem BS modyfikowanego QAS i QPS oraz laminaty na osnowie tych nanokompozytów posiadały znacznie lepszą odporność na plomień, niż nienapełniona EP oraz laminaty na jej osnowie.


A commercial epoxy resin Epidian® 6 (EP6) was filled with bentonite 'Specjal' (BS) modified with quaternary ammonium salts (QAS) and phosphonium salts (QPS).

The following modifiers were used:
-benzylidodecyldimethylammonium chloride (QAS1)
-didecyldimethylammonium chloride (QAS2)
-butyltrifenylophosphonium chloride (QPS1)
-4-carboxy-trifenylophosphonium bromide (QPS2)


The effect was studied of the amount and method of incorporation of the modified bentonites into the resin on the properties of nanocomposites and laminates reinforced with glass fabrics prepared using the epoxy compositions. The content of modified bentonites was changed in the range of 1.5 to 4.5 wt %. Mechanical properties of the composites and laminates prepared therefrom were determined and their flammability assessed from the point of view of possible application of the epoxy compositions in aviation industry. The composites with epoxy matrix containing BS modified with QAS and QPS and the laminates prepared therefrom had much improved flame resistance as compared to unfilled EP6 and its laminates.




Rys. 1. Wykorzystanie materiałów kompozytowych w samolocie wojskowym „B-2 Spirit”
Fig.1. Use of composite materials of military airplane „B-2 Spirit”




Rys.2. Mikrofotografie STEM scinków ultramikrotomowych: a i b) nanokompozytu EP6 z 3% dodatkiem BSQAS1, c i d) nanokompozytu EP6 z 3% dodatkiem BSQPS1.
Fig.2. TEM images of ultramicrotome sections: a i b) nanocomposite EP6 + 3% BSQAS1, c i d) composite EP6 + 3% BSQPS1




Rys.3. Indeksy tlenowe (LOI) kompozytów EP6 z dodatkiem BSQAS1, BSQAS2, BSQPS1 i BSQPS2.
Fig.3. Limiting oxygen indices of composites EP6 containing BSQAS1, BSQAS2, BSQPS1 and BSQPS2.




Rys.4. Zdjęcia SEM kruchych przelomów próbek laminatów tkaniny szklanej z matrycą: a) EP6 i b) EP6 z 3%BSQPS1.
Fig.4. SEM micrographs of brittle fracture surfaces of glass fabric reinforced composite and matrix: a) EP6




Rys.5. Termogram DMA kompozytu EP+3%BSQPS1
Fig.5. DMA thermogram of composite EP+3%BSQPS1




Rys.6. Względna zmiana wytrzymałości przy statycznym rozciąganiu laminatów na osnowie EP z dodatkiem modyfikowanych bentonitów.
Fig.6. Relative changes of static tensile strength of GRPC laminates based on epoxy resin modified with bentonites




Rys.7. Względna zmiana modulu Younga laminatów na osnowie EP z dodatkiem modyfikowanych bentonitów.
Fig.7. Relative changes of Young modulus of GRPC laminates based on epoxy resin modified with bentonites



Rys.8. Względna zmiana udarności wg. Charpyego laminatów na osnowie EP z dodatkiem modyfikowanych bentonitów.
Fig.8. Relative changes of Charpy impact strength of GRPC laminates based on epoxy resin modified with bentonites



Rys.9. Względna zmiana twardości wg Rockwella laminatów na osnowie EP z dodatkiem modyfikowanych bentonitów.
Fig.9. Relative changes of Rockwell hardness of GRPC laminates based on epoxy resin modified with bentonites



Rys.10. Termogramy DSC żywicy AU12 i aminy DDM; szybkość zmian temperatury: 5 deg/min.
Fig.10. DSC thermograms of resin AU12 and amine DDM; heating rate: 5 deg/min



SKŁADNIKI KOMPOZYCJI COMPONENT OF THE COMPOSITION

Ciełkowystaliczna żywica epoksydowa AU12
Liquid crystalline epoxy resin AU12


Nanopelniaż NP
Nanofiller NP

Utwierdzacz – amina DDM
Curing agent – amine DDM

H₂N-*Ar*-CH₂-*Ar*-CH₂-NH₂



Rys.11. Termogramy DSC kompozyacji AU12/DDM i AU12/DDM/NP; szybkość zmian temperatury: 5 deg/min
Fig.11. DSC thermograms of AU12/DDM and AU12/DDM/NP composites; heating rate: 5 deg/min



Rys.12. Przykładowe wyniki pomiarów adhezji utwardzonych żywic epoksydowych modyfikowanych silikozanami.
Fig.12. Examples of adhesion measurements for cured epoxy resins modified with siloxanes.

Wnioski Conclusions

1. Obecność modyfikowanych bentonitów QAS i QPS w EP6 wpływała na istotną poprawę właściwości wytrzymałościowych (naprężenie rozcierające, moduł Younga, udarność wg Charpy'ego) oraz odporności na plomień utwardzonych nanokompozytów, a także laminatów z tkaninami z włóknem szklanym. Najlepsze właściwości uzyskano dla nanokompozytów, zawierających 3% BSQAS1 i 3% BSQPS1, a także laminatów na osnowie tej kompozycji.

2. Optymalny dodatek modyfikowanego bentonitu do żywicy epoksydowej mieści się w zakresie 1,5-3,0 % mas.

3. Otrzymane kompozyty epoksydowe o właściwościach anizotropowych poprzez zastosowanie ciełkowystalicznych prekursorów.

4. Żywice epoksydowe modyfikowane oligosiloksanami wykazują lepszą adhezję do powierzchni aluminiowych, niż żywice niemodyfikowane.

1. The presence of bentonites modified with QAS and QPS in EP6 significantly improved both toughness of the epoxy polymer (impact strength, Young modulus, Charpy impact strength) and the flame resistance of the resulting nanocomposites as well as laminates reinforced with glass fibers. The best results were obtained for nanocomposites containing 3% BSQAS1 and 3% BSQPS1 and for laminates prepared from this resin.

2. The optimal content of the modified bentonite in epoxy resin is in the range of 1.5 to 3.0 wt.-%.

3. Anisotropic epoxy composites were obtained by applying liquid-crystalline precursors.

4. Epoxy resins modified with oligosiloxanes exhibit better adhesion to aluminum surface than unmodified resins.

Wskazniki realizacji celów projektu Indicators of the project

Referaty:

1. Henryk Galina, Mariusz Oleksy, Maciej Heneczkowski, *Uniepalniający efekt wprowadzenia modyfikowanych bentonitów do kompozytów polimerowych*, Konferencja "NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE", Pultusk, 19-20 kwietnia 2012 r.

2. Wykład seminarium: Henryk Galina i wsp., *Epoxy resins of reduced flammability for aviation industry*, w Instytucie Lekkich Konstrukcji i Technik Polimerowych Wydziału Maszynoznawstwa Uniwersytetu w Dreźnie, 4-5 marca 2012.

Publikacje:

1. Beata Mossiety-Leszczałk, *Ciełkowystaliczne żywice epoksydowe jako matryce kompozytów i nanokompozytów*, Polimery 2012, 57(3), 182-191.

2. Mariusz Oleksy, *Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanopelniażem Nanobent®*, Polimery 2012, 57(3), 212-220.

3. Mariusz Oleksy, Rafał Oliva, Maciej Heneczkowski, Beata Mossiety-Leszczałk, Henryk Galina, Grzegorz Budzik, *Kompozyty żywic epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami dla potrzeb przemysłu lotniczego*, Polimery 2012, 57(3), 228-239.

Prace hab., dr, mgr i inż.:

Prace dyplomowe inżynierskie:

• Wojciech Domański: *Opracowanie metody syntezy esteru diepoksydowego bisfenolu A*, opiekun: dr inż. Beata Mossiety-Leszczałk (data obrony: 3.02.2012)

• Mateusz Hendzel: *Metody wyznaczania temperatury zesklenienia polimerów*, opiekun prof. dr hab. inż. Henryk Galina (data obrony: 6.02.2012)

• Ewelina Kun: *Kompozyty żywic epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami*, opiekun dr inż. Mariusz Oleksy (data obrony: 27.01.2012)

• Szarota Suchocka *Kompozyty żywic epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym* opiekun dr inż. Mariusz Oleksy (data obrony: 27.01.2012)

• Aleksandra Buczko: *Polimery wzmacniane włóknami z modyfikowanymi glinokrzemianami*, opiekun: dr inż. Maciej Heneczkowski (data obrony: 27.01.2012)

Patenty:

1. Henryk Galina, Mariusz Oleksy, Maciej Heneczkowski, Rafal Oliva, Beata Mossiety-Leszczałk: *Kompozycja epoksydowa o zmniejszonej palności oraz podwyższonej odporności termicznej i sposób jej otrzymywania*, zgłoszenie patentowe nr. P. 3968101 z dnia r. 01-08-2011

2. Zbigniew J. Florjanczyk, Krzysztof Lokaj, Maciej Dębowski, Maciej Heneczkowski, Henryk Galina, Mariusz Oleksy: *Sposób otrzymywania modyfikatorów ciekłych żywic epoksydowych i uniepalniania nim tych żywic*, zgłoszenie patentowe nr. P. 398101 z dnia r. 14-02-2012